

FICHA TÉCNICA



OPERA

Protección solar

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% acrílico teñido en masa Sunacryl			
Acabado	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante			
Armazón	Jacquard			ISO 7211-1
Peso	330		g/m²	ISO 2286-1
Ancho	120		cm	EN 1773
Espesor	0.67		mm	ISO 2286-3
Rigidez	3000	1300	mN	ISO 2493

RESISTENCIA DEL TEJIDO

Oleofugación	3		class /8	ISO 14419
Resistencia a la rotura	180	90	daN	ISO 13934-1
Perdida de carga	< 20	< 20	%	ISO 13561
Variación longitud con carga	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Longitud después de descarga	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Estabilidad dimensional	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Resistencia al desgarro	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Alargamiento a la rotura	25.7	26.7	%	ISO 13934-1
Schmerber	200		mm	ISO 811
Reducción Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Xenotest 1000 hrs	4		class /5	ISO 105 B04

RESISTENCIA DE LOS COLORES

Solidez colores UV	7-8	class /8	ISO 105 B02
Solidez colores a intemperies	7-8	class /8	ISO 105 B04
Solidez colores rozam. seco	5	class /5	ISO 105X12
Solidez colores rozam. húmedo	5	class /5	ISO 105X12

USO

Largo de pieza	60	ml	
Uso recomendado	Toldo tipo de toldos. No se recomienda para estructura fija o para toldos de gran alcance		
Garantía	10	Años	

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo con una tolerancia de +/-5%.



Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com