

FICHE TECHNIQUE



ORCHESTRA

Tissus de protection solaire

| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | | UNITÉS | NORMES |
|------------------|---------|-------|--------|--------|
| | CHAÎNE | TRAME | | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| Composition | 100% acrylique teint masse Sunacryl | | | |
| Finition | Traitement | Cleangard | spécial | Store et antiallissures |
| Armure | Toile | | | ISO 7211-1 |
| Poids | 290 | | g/m ² | ISO 2286-1 |
| Laize | 120 | | cm | EN 1773 |
| Epaisseur | 0.64 | | mm | ISO 2286-3 |
| Rigidité | 1250 | 880 | mN | ISO 2493 |

RÉSISTANCE DU TISSU

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| Oléofugation | 5 | | class /8 | ISO 14419 |
| Résistance rupture | 140 | 90 | daN | ISO 13934-1 |
| Perte de charge | < 20 | < 20 | % | ISO 13561 |
| Variation longueur sous charge | < 12 | < 41 | mm | ISO 13561 |
| Longueur après déchargement | < 1 | < 16 | mm | ISO 13561 |
| Stabilité dimensionnelle | -3; +1 | -1; +1 | % | ISO 13561 |
| Résistance déchirure | 4 | 2.3 | daN | ISO 13937-1 |
| Allongement à la rupture | 35 | 30 | % | ISO 13934-1 |
| Schmerber | > 370 | | mm | ISO 811 |
| Réduction Schmerber | < 15 | | % | ISO 13561 |
| Spray test | 5 | | class /5 | ISO 4920 |
| Xenotest 1000h | 4 | | class /5 | ISO 105 B04 |

RÉSISTANCE DES COLORIS

| | | | | |
|------------------------------------|-------|--|----------|-------------|
| Solidité coloris UV | 7 à 8 | | class /8 | ISO 105 B02 |
| Solidité coloris intempéries | 7 à 8 | | class /8 | ISO 105 B04 |
| Solidité coloris frottement sec | 5 | | class /5 | ISO 105X12 |
| Solidité coloris frottement humide | 5 | | class /5 | ISO 105X12 |

UTILISATIONS

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|--|
| Longueur de coupe | 60 | | ml | |
| Utilisation recommandée | Stores de toutes tailles et de toutes portées | | | |
| Garantie | 10 | | années | |

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/-5%.

Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

