

CÓDIGO		COLORES		Propiedades Energéticas solares										Propiedades Visuales		
				Tejido + Acristalamiento												
				Exterior					Interior							
				Factor G = Transmisión Total de Energía												
				As	Rs	Ts	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tv	TuV
0202	BLANCO	Cara A	13,1	66,9	19,9	0,20	0,18	0,14	0,09	0,34	0,36	0,35	0,25	19,3	5,2	
		Cara B	13,6	66,5	19,9	0,20	0,18	0,14	0,09	0,34	0,36	0,35	0,25	19,3	5,2	
0208	BLANCO-LINO	Cara A	21,3	60,8	17,9	0,19	0,17	0,13	0,09	0,37	0,39	0,37	0,25	15,8	6,4	
		Cara B	25,5	56,6	17,9	0,20	0,17	0,13	0,09	0,39	0,41	0,38	0,26	15,8	6,4	
0203	BLANCO-SABLE	Cara A	29,8	56,4	13,8	0,17	0,14	0,11	0,07	0,38	0,40	0,38	0,26	12,1	5,8	
		Cara B	38,1	48,1	13,8	0,18	0,15	0,11	0,08	0,42	0,44	0,41	0,26	12,1	5,8	
0207	BLANCO-PERLA	Cara A	33,3	52,2	14,5	0,18	0,15	0,11	0,08	0,40	0,42	0,40	0,26	12,6	6,9	
		Cara B	44,0	41,6	14,5	0,19	0,16	0,12	0,08	0,46	0,47	0,43	0,27	12,6	6,9	
0201	BLANCO-GRIS	Cara A	44,2	45,2	10,7	0,16	0,13	0,09	0,07	0,43	0,45	0,42	0,27	10,3	6,4	
		Cara B	60,0	29,4	10,7	0,18	0,15	0,10	0,07	0,51	0,53	0,47	0,28	10,3	6,4	
0103	GRIS-SABLE	Cara A	70,2	23,7	6,1	0,15	0,12	0,08	0,06	0,53	0,55	0,48	0,28	5,4	4,1	
		Cara B	61,6	32,3	6,1	0,14	0,11	0,07	0,06	0,49	0,51	0,45	0,28	5,4	4,1	
0111	GRIS-BRONCE	Cara A	80,6	15,0	4,4	0,15	0,12	0,07	0,06	0,57	0,59	0,51	0,29	3,8	3,4	
		Cara B	82,9	12,7	4,4	0,16	0,12	0,07	0,06	0,59	0,60	0,52	0,29	3,8	3,4	
0101	GRIS	Cara A	78,3	17,4	4,2	0,15	0,11	0,07	0,06	0,56	0,58	0,50	0,29	4,0	3,2	
		Cara B	78,5	17,3	4,2	0,15	0,11	0,07	0,06	0,56	0,58	0,50	0,29	4,0	3,2	
0110	GRIS-NEGRO	Cara A	83,3	13,2	3,5	0,15	0,11	0,07	0,06	0,58	0,60	0,51	0,29	3,4	3,1	
		Cara B	87,4	9,1	3,5	0,16	0,11	0,07	0,06	0,60	0,62	0,53	0,29	3,4	3,1	

CÓDIGO		COLORES		Propiedades Energéticas solares															
				Tejido + Acristalamiento															
				Exterior							Interior								
				Te = Factor de Transmisión Solar Directa							Qi = Factor de Transmisión del Calor Secundario								
				Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
0202	BLANCO	Cara A	0,17	0,15	0,12	0,07	0,17	0,15	0,12	0,07	0,03	0,03	0,02	0,02	0,16	0,21	0,23	0,18	
		Cara B	0,17	0,15	0,12	0,07	0,17	0,15	0,12	0,07	0,03	0,03	0,02	0,02	0,17	0,21	0,23	0,18	
0208	BLANCO-LINO	Cara A	0,16	0,13	0,10	0,06	0,16	0,14	0,10	0,06	0,04	0,04	0,02	0,03	0,21	0,25	0,27	0,19	
		Cara B	0,16	0,14	0,11	0,06	0,16	0,13	0,10	0,06	0,04	0,04	0,02	0,03	0,23	0,27	0,28	0,20	
0203	BLANCO-SABLE	Cara A	0,12	0,10	0,08	0,04	0,12	0,10	0,08	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,26	0,30	0,30	0,21	
		Cara B	0,12	0,10	0,08	0,04	0,12	0,10	0,08	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,30	0,34	0,33	0,22	
0207	BLANCO-PERLA	Cara A	0,12	0,11	0,08	0,04	0,13	0,11	0,08	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,28	0,32	0,31	0,21	
		Cara B	0,13	0,11	0,08	0,05	0,12	0,11	0,08	0,05	0,07	0,06	0,03	0,04	0,33	0,37	0,35	0,22	
0201	BLANCO-GRIS	Cara A	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,03	0,07	0,06	0,04	0,04	0,34	0,37	0,36	0,23	
		Cara B	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,07	0,04	0,04	0,42	0,45	0,41	0,25	
0103	GRIS-SABLE	Cara A	0,05	0,04	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,10	0,08	0,04	0,04	0,46	0,51	0,45	0,26	
		Cara B	0,05	0,04	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,09	0,07	0,04	0,04	0,44	0,46	0,42	0,26	
0111	GRIS-BRONCE	Cara A	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01	0,12	0,08	0,05	0,05	0,54	0,56	0,49	0,28	
		Cara B	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01	0,12	0,09	0,05	0,05	0,55	0,57	0,49	0,28	
0101	GRIS	Cara A	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01	0,11	0,08	0,05	0,04	0,53	0,55	0,48	0,28	
		Cara B	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01	0,11	0,08	0,05	0,04	0,53	0,55	0,48	0,28	
0110	GRIS-NEGRO	Cara A	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01	0,12	0,09	0,05	0,05	0,55	0,57	0,50	0,28	
		Cara B	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01	0,13	0,09	0,05	0,05	0,57	0,59	0,51	0,28	

CÓDIGO		COLORES		Clases																												
				Tejido + Acristalamiento																												
				Exterior							Interior																					
				Sc = Shading Coefficient							Factor G																					
				Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	E.D.T.	C.D.	P.N.	C.O.E.	U.D.N.								
0202	BLANCO	Cara A	0,24	0,23	0,23	0,28	0,40	0,47	0,60	0,78	2	2	3	4	2	1	1	2	4	4	4	4	2	1	1	2	4	1	2	1	2	
		Cara B	0,24	0,24	0,23	0,28	0,40	0,48	0,60	0,78	2	2	3	4	2	1	1	2	4	4	4	4	2	1	1	2	4	1	2	1	2	
0208	BLANCO-LINO	Cara A	0,23	0,22	0,22	0,27	0,43	0,51	0,63	0,79	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	1	1	1	2	3	0	1	3	2	2
		Cara B	0,23	0,23	0,22	0,27	0,46	0,53	0,65	0,80	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	1	1	1	2	3	0	1	3	2	2
0203	BLANCO-SABLE	Cara A	0,20	0,19	0,18	0,23	0,45	0,53	0,65	0,80	2	3	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	1	1	0	1	4	0	1	3	1	1
		Cara B	0,21	0,20	0,19	0,24	0,50	0,58	0,69	0,82	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	0	0	0	1	4	0	1	3	1	1
0207	BLANCO-PERLA	Cara A	0,21	0,20	0,19	0,24	0,48	0,56	0,67	0,81	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	3	3	1	0	0	1	3	0	1	3	2	2
		Cara B	0,23	0,22	0,20	0,26	0,54	0,62	0,73	0,84	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	3	0	1	3	0	1
0201	BLANCO-GRIS	Cara A	0,19	0,17	0,16	0,21	0,51	0,60	0,71	0,83	2	3	3	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	3	0	1	3	1	1
		Cara B	0,21	0,19	0,17	0,23	0,60	0,69	0,79	0,87	2	3	3	4	0	0	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	3	0	1	3	0	1
0103	GRIS-SABLE	Cara A	0,18	0,18	0,13	0,19	0,63	0,72	0,82	0,88	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1
		Cara B	0,17	0,15	0,12	0,17	0,58	0,67	0,77	0,86	3	3	4	4	1	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1
0111	GRIS-BRONCE	Cara A	0,18	0,15	0,12	0,18	0,68	0,77	0,86	0,91	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1
		Cara B	0,18	0,15	0,12	0,18	0,69	0,79	0,87	0,91	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1
0101	GRIS	Cara A	0,17	0,15	0,12	0,18	0,66	0,76	0,85	0,90	3	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1
		Cara B	0,18	0,15	0,12	0,18	0,66	0,76	0,85	0,90	3	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1
0110	GRIS-NEGRO	Cara A	0,18	0,15	0,11	0,17	0,68	0,78	0,87	0,91	3	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1
		Cara B	0,18	0,15	0,12	0,18	0,71	0,81	0,89	0,92	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1	1