

V 803

European Standard EN14501

CÓDIGO	COLORES		Propiedades Energéticas solares											Propiedades Visuales		
			Tejido + Acristalamiento													
			Tejido				Exterior				Interior					
			As	Rs	Ts	Factor G = Transmisión Total de Energía										
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tv	TuV
0211	BLANCO-BRONCE	Cara A	73,1	17,6	9,3	0,19	0,15	0,10	0,07	0,57	0,58	0,50	0,29	7,9	4,0	
		Cara B	45,0	45,7	9,3	0,15	0,12	0,08	0,06	0,43	0,45	0,41	0,26	7,9	4,0	
0202	BLANCO	Cara A	13,4	65,8	20,8	0,21	0,19	0,14	0,09	0,35	0,37	0,36	0,25	20,1	3,0	
		Cara B	13,0	66,2	20,8	0,21	0,19	0,14	0,09	0,34	0,36	0,35	0,25	20,1	3,0	
0208	BLANCO-LINO	Cara A	29,0	53,7	17,3	0,20	0,17	0,13	0,09	0,40	0,42	0,39	0,26	14,9	3,2	
		Cara B	21,2	61,4	17,3	0,19	0,16	0,12	0,08	0,36	0,38	0,37	0,25	14,9	3,2	
0203	BLANCO-SABLE	Cara A	35,6	49,0	15,4	0,19	0,16	0,12	0,08	0,42	0,44	0,41	0,26	12,0	3,0	
		Cara B	24,7	59,9	15,4	0,18	0,15	0,11	0,08	0,37	0,39	0,37	0,25	12,0	3,0	
0207	BLANCO-PERLA	Cara A	50,2	37,6	12,2	0,18	0,15	0,11	0,08	0,47	0,49	0,44	0,27	10,3	3,6	
		Cara B	32,9	54,8	12,2	0,16	0,13	0,10	0,07	0,39	0,41	0,39	0,26	10,3	3,6	
0201	BLANCO-GRIS	Cara A	69,6	22,2	8,2	0,17	0,14	0,09	0,07	0,55	0,56	0,49	0,28	7,3	3,2	
		Cara B	43,1	48,7	8,2	0,14	0,11	0,08	0,06	0,41	0,43	0,40	0,26	7,3	3,2	
0210	BLANCO-NEGRO	Cara A	81,6	12,0	6,3	0,17	0,13	0,08	0,07	0,59	0,60	0,52	0,29	6,2	3,2	
		Cara B	48,4	45,2	6,3	0,13	0,10	0,07	0,05	0,42	0,45	0,41	0,26	6,2	3,2	

V 803

European Standard EN14501

CÓDIGO	COLORES		Propiedades Energéticas solares															
			Tejido + Acristalamiento															
			Exterior								Interior							
			Te = Factor de Transmisión Solar Directa								Qi = Factor de Transmisión del Calor Secundario							
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
0211	BLANCO-BRONCE	Cara A	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,07	0,05	0,03	0,11	0,08	0,05	0,05	0,49	0,52	0,45	0,26
		Cara B	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,07	0,05	0,03	0,07	0,06	0,04	0,03	0,35	0,38	0,36	0,23
0202	BLANCO	Cara A	0,18	0,16	0,13	0,07	0,18	0,16	0,12	0,07	0,03	0,03	0,02	0,02	0,16	0,21	0,23	0,18
		Cara B	0,18	0,16	0,13	0,07	0,18	0,16	0,12	0,08	0,03	0,03	0,02	0,02	0,16	0,21	0,23	0,17
0208	BLANCO-LINO	Cara A	0,15	0,13	0,10	0,06	0,15	0,13	0,10	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,25	0,29	0,29	0,20
		Cara B	0,15	0,13	0,10	0,06	0,15	0,13	0,10	0,06	0,04	0,04	0,02	0,03	0,21	0,25	0,27	0,19
0203	BLANCO-SABLE	Cara A	0,13	0,12	0,09	0,05	0,13	0,11	0,09	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03	0,29	0,33	0,32	0,21
		Cara B	0,13	0,11	0,09	0,05	0,13	0,12	0,09	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,23	0,27	0,28	0,20
0207	BLANCO-PERLA	Cara A	0,11	0,09	0,07	0,04	0,10	0,09	0,07	0,04	0,08	0,06	0,04	0,04	0,37	0,40	0,37	0,23
		Cara B	0,10	0,09	0,07	0,04	0,11	0,09	0,07	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,28	0,32	0,32	0,22
0201	BLANCO-GRIS	Cara A	0,07	0,06	0,05	0,03	0,07	0,06	0,04	0,02	0,10	0,08	0,04	0,04	0,48	0,50	0,44	0,26
		Cara B	0,07	0,06	0,04	0,02	0,07	0,06	0,05	0,03	0,07	0,05	0,03	0,03	0,34	0,37	0,36	0,24
0210	BLANCO-NEGRO	Cara A	0,05	0,05	0,04	0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,12	0,09	0,05	0,05	0,54	0,56	0,49	0,27
		Cara B	0,05	0,04	0,03	0,02	0,05	0,05	0,04	0,02	0,07	0,06	0,03	0,03	0,37	0,40	0,38	0,24

V 803

European Standard EN14501

CÓDIGO	COLORES		Clases																												
			Tejido + Acristalamiento								Confort Térmico								Confort Visual												
			Exterior				Interior				Exterior				Interior																
			Sc = Shading Coefficient								Factor G											Qi									
Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	E.D.T.	C.D.	P.N.	C.O.E.	U.D/N.							
0211	BLANCO-BRONCE	Cara A	0,22	0,20	0,17	0,23	0,67	0,76	0,85	0,90	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	1	4	1	2	1	1	
		Cara B	0,17	0,16	0,14	0,19	0,50	0,59	0,70	0,83	3	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1
0202	BLANCO	Cara A	0,25	0,24	0,24	0,29	0,41	0,48	0,60	0,78	2	2	3	4	2	1	1	2	4	4	4	4	2	1	1	2	4	1	2	0	2
		Cara B	0,25	0,24	0,24	0,29	0,41	0,48	0,60	0,78	2	2	3	4	2	1	1	2	4	4	4	4	2	1	1	2	4	1	2	0	2
0208	BLANCO-LINO	Cara A	0,23	0,23	0,22	0,27	0,47	0,55	0,67	0,81	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	3	1	1	1	1	4	1	2	1	2
		Cara B	0,22	0,22	0,21	0,26	0,43	0,50	0,62	0,79	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	1	1	1	2	4	1	2	1	2
0203	BLANCO-SABLE	Cara A	0,22	0,21	0,20	0,26	0,50	0,58	0,69	0,82	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	3	1	0	0	1	4	1	2	1	2
		Cara B	0,21	0,20	0,19	0,24	0,43	0,51	0,63	0,79	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	1	1	1	1	4	1	2	1	2
0207	BLANCO-PERLA	Cara A	0,21	0,20	0,18	0,24	0,56	0,64	0,75	0,85	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
		Cara B	0,19	0,18	0,16	0,21	0,45	0,54	0,66	0,81	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	1	0	0	1	4	1	2	1	1
0201	BLANCO-GRIS	Cara A	0,20	0,18	0,15	0,21	0,64	0,73	0,83	0,89	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
		Cara B	0,16	0,15	0,13	0,17	0,48	0,57	0,69	0,82	3	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
0210	BLANCO-NEGRO	Cara A	0,20	0,17	0,14	0,21	0,70	0,80	0,88	0,91	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
		Cara B	0,15	0,13	0,11	0,16	0,50	0,59	0,70	0,83	3	4	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1